

Ultralam Праймер для OSB

Описание продукта Грунт на основе акрилового сополимера для внутренних и наружных работ. Предназначен для грунтования деревянных поверхностей под дальнейшую окраску, для укрепления слабых, легко осыпающихся поверхностей и временной защиты для работы внутри и снаружи зданий, сооружений из дерева, пористых материалов: OSB, фибролитовых плит, фанеры и других древесных материалов.

Общие свойства

- уменьшает расход финишного покрытия;
- увеличивает адгезию;
- экологически безопасный состав на водной основе;
- защищает от влаги, разбухания и последующего разрушения;
- защищает от образования плесени, гнили и грибков.

Физико-механические свойства (при температуре 20⁰С)

Вязкость вещества (чашка Форда 4), с не менее	12
Массовая доля нелетучих в-в, %	7-15
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ⁰ С, час, не более	1

Время высыхания при комнатной температуре (20⁰С-25⁰С)

Полное высыхание	24 часа
Межслойная выдержка	1 час

*Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

Способ и технология нанесения

Способ нанесения	Пневмораспыление; Кисть; Валик
Условия нанесения	-температура воздуха от +5 до +35 ⁰ С; -относительная влажность воздуха рекомендуемая (65±5) %; - отсутствие осадков и сильного ветра
Подготовка поверхности	Поверхность необходимо подготовить: отшлифовать, удалить пыль и прочие загрязнения. Поверхность древесины должна быть чистой и сухой.
Очистка инструмента	По окончании работ инструмент промыть водой. Засохший грунт очищается механически.
Расход	80-120 г/м ² при нанесении в один слой в зависимости от впитывающей способности поверхности
Количество слоев	1-2

Техника безопасности и охрана здоровья: Продукт пожаро- и взрывобезопасен. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении и при использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с органическими растворителями и красками на их основе.

Общие замечания: Технические данные, предоставленные на Ultralam Праймер для OSB, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием Ultralam Праймер для OSB необходимо убедиться, что оно пригодно для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть